

# tesa® 68010

## 产品信息

100µm 双面覆膜PET胶带

### 产品描述

tesa® 68010 是一款透明双面涂覆的PET透明胶带，专为太阳能电池板汇流条固定设计的电气绝缘解决方案。

### 特点

- 玻璃表面剥离力好
- 老化后无黄变
- 优异的击穿电压

### 应用

薄膜太阳能电池板的母线安装。

### 技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

### 产品结构

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| • 基材    | PET（聚酯） | • 总厚度   | 100 µm  |
| • 胶粘剂类型 | 丙烯酸     | • 颜色    | 透明      |
| • 离型纸类型 | PE涂层纸   | • 离型纸颜色 | 白色附德莎商标 |

### 属性/性能值

|           |         |          |        |
|-----------|---------|----------|--------|
| • 断裂延展率   | 100 %   | • 短期耐高温性 | 200 °C |
| • 抗张强度    | 65 N/cm | • 长期耐高温性 | 100 °C |
| • 抗老化（UV） | 非常好     |          |        |

### 粘接至

|                     |           |                   |           |
|---------------------|-----------|-------------------|-----------|
| • ABS表面粘接强度（闭面，3天后） | 10.9 N/cm | • PP表面粘接强度（闭面，初始） | 1.7 N/cm  |
| • ABS表面粘接强度（闭面，初始）  | 9 N/cm    | • 钢表面粘接强度（闭面，3天后） | 10.5 N/cm |
| • 玻璃表面粘接强度（闭面，初始）   | 10 N/cm   | • 钢表面粘接强度（闭面，初始）  | 8 N/cm    |

# tesa® 68010

## 产品信息

### 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=68010>