

tesa® 6904

产品信息



400微米 灰色双面丙烯酸泡棉胶带

产品描述

tesa® 6904是一款灰色双面丙烯酸泡棉胶带，采用三层对称结构设计，双面均涂布改性丙烯酸胶粘剂。其高性能丙烯酸胶粘剂具备优异的初粘力与初始粘接强度，可提升装配工序效率。

此外，得益于粘弹性丙烯酸泡棉芯层，tesa® 6904具备出色的防水与耐紫外线性能，且能够吸收并耗散动静态载荷。

本产品同时提供640、800、1100微米厚度规格。

特点

- 对常用基材具备优异的初始与最终粘接强度
- 优异的耐温与耐老化性能
- 优异的防水与耐紫外线性能
- 易模切加工

应用

tesa® 6904适用于各类永久固定应用场景。为确保实现最佳性能，我们需充分了解实际应用工况（包括所涉及的基材），以提供适配的产品方案。

典型固定应用包括但不限于：

- 装饰玻璃面板固定
- 塑料面板固定
- 铭牌与零部件固定

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|-------|-------|--------|
| • 基材 | 丙烯酸泡棉 | • 总厚度 | 400 µm |
| • 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 | • 颜色 | 灰色 |
| • 离型纸类型 | PE涂层纸 | | |

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=6904>

tesa® 6904

产品信息

产品系列

• 可选厚度	640, 800, 1100 µm	• 可选颜色	灰色
--------	-------------------	--------	----

属性/性能值

• 断裂延展率	960 %	• 70°C静态抗剪切力	好
• 抗张强度	3.7 N/cm	• 抗老化 (UV)	好
• 23°C静态抗剪切力	好	• 短期耐高温性	200 °C
• 40°C静态抗剪切力	好	• 长期耐高温性	100 °C

粘接至

• ABS表面粘接强度 (初始)	11.5 N/cm	• PC表面粘接强度 (3天后)	28.1 N/cm
• ABS表面粘接强度 (3天后)	20.9 N/cm	• 钢表面粘接强度 (初始)	14.3 N/cm
• PC表面粘接强度 (初始)	12.4 N/cm	• 钢表面粘接强度 (3天后)	21.1 N/cm

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=6904>