

tesa® 4943

产品信息



双面无纺布胶带

产品描述

tesa® 4943 为双面胶带，以无纺布为基材，涂布溶剂型增粘丙烯酸胶粘剂

特点

- 初粘力出众，抗剪切性能优异。

应用

- 皮革、纺织品与泡棉的复合贴合
- 标识、罩壳、铭牌等轻质零部件的固定安装
- 包装袋与信封的密封
- 材料拼接

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	无纺布	• 颜色	半透明
• 胶粘剂类型	改性丙烯酸	• 离型纸厚度	120 µm
• 离型纸类型	PE涂层纸	• 离型纸颜色	白色
• 总厚度	100 µm		

属性/性能值

• 断裂延展率	2 %	• 抗老化 (UV)	好
• 抗张强度	9 N/cm	• 短期耐高温性	100 °C
• 23°C静态抗剪切力	好	• 耐化学品	普通
• 40°C静态抗剪切力	普通	• 长期耐高温性	70 °C
• 70°C静态抗剪切力	好	• 防潮	好
• 初粘力	好		

tesa® 4943

产品信息

粘接至

• ABS表面粘接强度（初始）	6.6 N/cm	• PP表面粘接强度（初始）	3 N/cm
• ABS表面粘接强度（14天后）	7.1 N/cm	• PP表面粘接强度（14天后）	4 N/cm
• 铝表面粘接强度（初始）	3.6 N/cm	• PS表面粘接强度（初始）	6.9 N/cm
• 铝表面粘接强度（14天后）	4.2 N/cm	• PVC表面粘接强度（初始）	6.1 N/cm
• PC表面粘接强度（初始）	7.7 N/cm	• PVC表面粘接强度（14天后）	10.8 N/cm
• PC表面粘接强度（14天后）	7.1 N/cm	• 钢表面粘接强度（初始）	5.5 N/cm
• PET表面粘接强度（初始）	4.6 N/cm	• 钢表面粘接强度（14天后）	8.1 N/cm
• PET表面粘接强度（14天后）	5.4 N/cm		

附加信息

离型纸可选型号:

PV0 白色素面聚乙烯涂布离型纸

PV4 印有蓝色德莎标识的聚乙烯涂布离型纸

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=4943>