

tesa® 4317

产品信息



用于喷漆遮蔽的细美纹纸胶带

产品描述

tesa® 4317是一款薄且柔软的遮蔽胶带，以美纹纸作为基材，使用天然橡胶作为胶粘剂。适用于多种表面的喷漆遮蔽应用，如金属、橡胶、玻璃及塑料。

可持续发展 方面

全部产品（不包括离型纸）中的生物基材料含量为 55%（按重量计）



要了解更多信息: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

特点

- tesa® 4317 耐湿磨。
- 该胶带广泛适用于各种遮蔽应用，耐温达 80°C。
- 细美纹纸基柔韧性和服帖性好，易于手撕。
- 油漆和填料能很好地粘附在背面，防止剥落。

应用

- tesa® 4317 是一种柔性遮蔽胶带，用于喷漆、油漆和清漆应用
- 在多种表面上展现优异的粘接力
- 适用于80°C及以下的烘箱干燥
- 非常适合涂漆工作
- 具有良好的柔韧性，适合曲度贴合
- 可用于喷涂金属表面、橡胶、玻璃及镀铬件
- 胶带易去除、可手撕

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|------|------------|--------|
| • 基材 | 微皱纸 | • 生物基(按重量) | 55 % |
| • 胶粘剂类型 | 天然橡胶 | • 总厚度 | 140 µm |

属性/性能值

- | | | | |
|---------|---------|------------|--------|
| • 断裂延展率 | 10 % | • 易于移除 | 是 |
| • 抗张强度 | 38 N/cm | • 耐温（30分钟） | 100 °C |
| • 可手撕性 | 非常好 | • 耐温（60分钟） | 80 °C |

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=4317>

tesa[®] 4317

产品信息

粘接至

- 钢表面粘接强度 3.3 N/cm

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=4317>