

tesa® 88613

产品信息



技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	Acrylic foam	• 离型纸类型	PE涂层纸
• 基材	丙烯酸泡棉	• 总厚度	1100 µm
• 胶粘剂类型	LSE	• 颜色	灰色
• 离型纸类型	PE（聚乙烯）		

产品系列

• 可选离型材料	PE（聚乙烯），PE涂层纸	• 可选颜色	灰色
----------	---------------	--------	----

属性/性能值

• 抗老化（UV）	好	• 长期耐高温性	80 °C
• 短期耐高温性	120 °C		

粘接至

• ABS表面粘接强度（初始）	29 N/cm	• PP表面粘接强度（3天后）	38 N/cm
• ABS表面粘接强度（3天后）	31 N/cm	• 钢表面粘接强度（初始）	32 N/cm
• PP表面粘接强度（初始）	33 N/cm	• 钢表面粘接强度（3天后）	35 N/cm

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=88613>