

tesa® 88613

产品信息



1.1 毫米双面丙烯酸泡棉胶带 多场景通用

产品描述

tesa® 88613 MP+ 是一款多用途双面丙烯酸泡棉胶带，尤其适用于低表面能基材。产品采用三层对称结构设计，双面均涂布低表面能专用胶粘剂，可免去施工过程中的底涂工序。其高性能低表面能胶粘剂无需底涂，即可在聚丙烯（PP）、聚丙烯 / 三元乙丙橡胶共混物（PP/EPDM）等典型低表面能塑料，以及丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯共聚物（ABS）等中表面能塑料表面实现高效牢固的粘接。得益于粘弹性丙烯酸泡棉芯层，tesa® 88613 MP+ 可吸收并消散静、动态载荷。

特点

- 无需底涂即可在低表面能塑料表面实现优异初始粘接性能
- 施工后即刻具备优异剥离强度
- 低至 5°C 施工环境下仍可保持优异粘接稳定性
- 施工高效可靠，适配性强
- 粘弹性丙烯酸泡棉芯层，可补偿被粘部件的热膨胀差异
- 浸润性能优异
- 耐高湿性能突出

应用

tesa® 88613 MP+ 适用于各类永久固定安装场景。为确保发挥最佳产品性能，我们会充分了解您的具体应用场景（含所用基材情况），为您推荐适配的产品方案。

- 挂钩固定
- 铭牌安装
- 装饰件固定
- 标识牌安装
- 通用固定安装场景

tesa® 88613

产品信息

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	Acrylic foam	• 离型纸类型	PE涂层纸
• 基材	丙烯酸泡棉	• 总厚度	1100 µm
• 胶粘剂类型	LSE	• 颜色	灰色
• 离型纸类型	PE（聚乙烯）		

产品系列

• 可选离型材料	PE（聚乙烯），PE涂层纸	• 可选颜色	灰色
----------	---------------	--------	----

属性/性能值

• 抗老化（UV）	好	• 长期耐高温性	80 °C
• 短期耐高温性	120 °C		

粘接至

• ABS表面粘接强度（初始）	29 N/cm	• PP表面粘接强度（3天后）	38 N/cm
• ABS表面粘接强度（3天后）	31 N/cm	• 钢表面粘接强度（初始）	32 N/cm
• PP表面粘接强度（初始）	33 N/cm	• 钢表面粘接强度（3天后）	35 N/cm

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=88613>