

tesa® 65913

产品信息



130µm 双面无纺布胶带

产品描述

tesa® 65913 为 130µm 双面无纺布胶带，采用无纺布基材与增粘丙烯酸胶粘剂制成。

特点

- 初粘力优异
- 剪切性能稳定可靠
- 低气味
- 离型纸易剥离

应用

家具内饰安装

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|--------|---------|--------|
| • 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 | • 颜色 | 半透明 |
| • 总厚度 | 130 µm | • 离型纸颜色 | 白/蓝色商标 |

属性/性能值

- | | | | |
|--------------|-----|----------|--------|
| • 23°C静态抗剪切力 | 好 | • 可手撕性 | 是 |
| • 初粘力 | 非常好 | • 短期耐高温性 | 120 °C |

粘接至

- | | | | |
|-------------------|-----------|------------------|----------|
| • ABS表面粘接强度（初始） | 8.2 N/cm | • PE表面粘接强度（14天后） | 5.4 N/cm |
| • ABS表面粘接强度（14天后） | 10.5 N/cm | • 钢表面粘接强度（初始） | 7.9 N/cm |
| • PE表面粘接强度（初始） | 4.6 N/cm | • 钢表面粘接强度（14天后） | 11 N/cm |

tesa® 65913

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=65913>