


tesa® 88006

产品信息



150µm厚度车规级光学透明胶

产品描述

tesa® 88006 是厚度150um的车规级光学透明胶带，具有卓越的塑板抗起泡性能，同时具有优异的车规级老化耐候性。可用于与PC，PMMA塑板，玻璃，以及塑料膜材进行光学贴合。

特点

- 高透光率、低雾度
- 高粘接强度
- 卓越的塑板抗起泡性能
- 出色的老化后低黄变性能
- 优异的耐温、耐湿和紫外老化稳定性
- 优异的ITO兼容性（无酸）
- 离型膜可便捷剥离

应用

tesa® 880xx OCA系列适用于与以下基材进行光学贴合：

- 玻璃
- PC
- PMMA

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	无	• 颜色	透明
• 胶粘剂类型	丙烯酸	• 离型纸厚度(轻离型)	75 µm
• 离型纸类型	PET（聚酯）	• 离型纸厚度(重离型)	100 µm
• 总厚度	150 µm	• 离型纸颜色	透明

属性/性能值

• 介电常数	6.7	• 透光率（380-780nm）>	99 %
• 初粘力	普通	• 间隙填补	5 %
• 抗老化（UV）	非常好	• 防潮	非常好
• 折射率	1.47	• 雾度 <	0.1 %
• 离型力	简单		

tesa® 88006

产品信息

粘接至

- | | | | |
|-----------------|----------|------------------|----------|
| • 玻璃表面粘接强度 (初始) | 6.2 N/cm | • 偏光片表面粘接强度 (初始) | 6.5 N/cm |
| • PC表面粘接强度 (初始) | 7 N/cm | | |

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=88006>