

tesa® ACXplus 79208

产品信息



0.8 mm汽车外饰件安装用双面丙烯酸泡棉胶带

产品描述

tesa® ACX^{plus} 79208 是一款用于汽车外饰件安装的双面丙烯酸泡棉胶带。该产品为双层结构，涂覆特殊胶粘剂。其高性能胶粘剂可与典型汽车外饰件材料（如PC和ABS塑料）以及车身表面（多种清漆）形成高效且可靠的粘接。其柔软的丙烯酸泡棉基材可增强在粗糙表面（如加强筋表面）上的粘接强度。

此外，该产品在90°C高温耐受方面也具有优异的粘接性能。凭借其粘弹性丙烯酸泡棉芯，tesa® ACX^{plus} 79208 能够吸收并分散动态和静态载荷带来的应力。

- 产品提供1.1 mm 和 1.5 mm 厚度可选。

特点

- 在多种清漆表面具有优异粘接性能
- 长期耐温最高达90°C，并能保持良好的粘接稳定性
- 不含PFAS / PFOS的产品
- 高效且稳健的应用性能
- 粘弹性丙烯酸泡棉芯可补偿被粘接部件不同的热伸长
- 优异的浸润性能
- 高耐湿和抗紫外性能

应用

tesa® ACX^{plus} 79208 适用于 永久性外饰安装应用. 为确保达到最好的性能表现，我们的目标是充分了解您的应用 (包括所涉及的基材) 从而提供合适的产品推荐.

应用示例：

- 饰条安装
- 轮眉和摇臂饰板安装
- PDC安装
- 立柱饰板
- 门槛饰板

tesa® ACXplus 79208

产品信息

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	丙烯酸泡棉	• 总厚度	800 µm
• 胶粘剂类型	改性丙烯酸	• 颜色	灰色
• 离型纸类型	PE（聚乙烯）		

属性/性能值

• 90°C静态抗剪切力	非常好	• 耐化学品	好
• 抗冷冲击	非常好	• 耐温范围	-40 to 90
• 抗老化（UV）	好	• 长期耐高温性	90 °C
• 短期耐高温性	120 °C	• 防潮	好

粘接至

• ABS表面粘接强度（闭面，3天后）	35 N/cm	• 钢表面粘接强度（闭面，3天后）	35 N/cm
• ABS表面粘接强度（闭面，初始）	32 N/cm	• 钢表面粘接强度（闭面，初始）	32 N/cm

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=79208>