

tesa® 64993

产品信息



双面薄膜胶带

产品描述

tesa® 64993 是一款白色双面自粘胶带，由PP薄膜基材和增粘型丙烯酸胶粘剂组成。

特点

- 高初粘力与高粘接水平的优异结合
- 即使在PP、PE等难粘材料和粗糙表面上也能实现可靠粘接
- 良好的耐温性能

应用

- 将外部非加热车镜安装至固定板
- 将车镜加热元件安装至固定板

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|-----------|-------|--------|
| • 基材 | PP（聚丙烯）薄膜 | • 总厚度 | 240 µm |
| • 胶粘剂类型 | 丙烯酸 | • 颜色 | 白色 |

属性/性能值

- | | | | |
|--------------|----------|-----------|--------|
| • 断裂延展率 | 20 % | • 抗增塑剂 | 好 |
| • 抗张强度 | 130 N/cm | • 抗老化（UV） | 好 |
| • 23°C静态抗剪切力 | 好 | • 短期耐高温性 | 120 °C |
| • 40°C静态抗剪切力 | 普通 | • 耐化学品 | 好 |
| • 初粘力 | 好 | • 防潮 | 非常好 |

粘接至

- | | | | |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| • ABS表面粘接强度（初始） | 12 N/cm | • PET表面粘接强度（初始） | 10 N/cm |
| • ABS表面粘接强度（14天后） | 13.5 N/cm | • PET表面粘接强度（14天后） | 10.5 N/cm |
| • PC表面粘接强度（初始） | 14.5 N/cm | • PP表面粘接强度（初始） | 8 N/cm |
| • PC表面粘接强度（14天后） | 15.5 N/cm | • PP表面粘接强度（14天后） | 9.5 N/cm |

tesa[®] 64993

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=64993>