


# tesa® 66445

## 产品信息



465 µm 双面低介电常数PU泡棉胶带

## 产品描述

tesa® 66445 是一款采用PET增强层的黑色双面PU泡棉胶带。基材采用超柔软、高压缩性的PU泡棉，搭配高性能胶粘剂。

## 特点

- 提供一体化解决方案
- 超低Z向压缩回弹力
- 回弹速度快
- 多频段低介电常数特性

## 应用

- 适用需要低介电常数性能的应用，包括FPC贴合
- 缓冲与间隙填充贴合应用

## 技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

## 产品结构

|         |           |         |       |
|---------|-----------|---------|-------|
| • 基材    | PU（聚氨酯）泡棉 | • 颜色    | 黑色    |
| • 胶粘剂类型 | 丙烯酸       | • 离型纸厚度 | 50 µm |
| • 离型纸类型 | PET（聚酯）   | • 离型纸颜色 | 透明    |
| • 总厚度   | 465 µm    |         |       |

## 粘接至

|                   |          |                   |          |
|-------------------|----------|-------------------|----------|
| • PC表面粘接强度（初始）    | 1.4 N/cm | • 钢表面粘接强度（3天后）    | 1.5 N/cm |
| • PC表面粘接强度（3天后）   | 1.5 N/cm | • 钢表面粘接强度（闭面，3天后） | 8.7 N/cm |
| • PC表面粘接强度（闭面，初始） | 8.1 N/cm | • 钢表面粘接强度（闭面，初始）  | 8.7 N/cm |
| • 钢表面粘接强度（初始）     | 1.5 N/cm |                   |          |

# tesa® 66445

## 产品信息

### 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=66445>