


tesa® 61014

产品信息



200µm 双面丙烯酸泡棉胶带

产品描述

tesa® 61014 是一款黑色双面胶带，基材采用高抗冲击性的丙烯酸泡棉，双面涂布易激活胶粘剂。

特点

- 厚度：200µm
- 低压力下即可实现对粗糙板材的优异粘接
- 严苛环境下，耐内应力性能良好
- 高抗冲击性
- 良好的抗反弹性能
- 密封性能和防水性能出众

应用

- 适用于对抗冲击性能要求严苛的镜头、显示屏及后盖贴合应用
- 适用于防水设计的贴合应用
- 适用于3D曲面设计或超窄边框贴合应用

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|-----------|---------|-------|
| • 基材 | 丙烯酸泡棉 | • 颜色 | 黑色 |
| • 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 | • 离型纸厚度 | 50 µm |
| • 离型纸类型 | PET（聚酯）薄膜 | • 离型纸颜色 | 透明 |
| • 总厚度 | 200 µm | | |

属性/性能值

- | | | | |
|--------------|-----|--------------|-----|
| • 23°C静态抗剪切力 | 非常好 | • 40°C静态抗剪切力 | 非常好 |
|--------------|-----|--------------|-----|

粘接至

- | | | | |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| • 玻璃表面粘接强度（初始） | 16.8 N/cm | • PC表面粘接强度（3天后） | 23.1 N/cm |
| • 玻璃表面粘接强度（3天后） | 17.6 N/cm | • 钢表面粘接强度（初始） | 14.5 N/cm |
| • PC表面粘接强度（初始） | 21 N/cm | • 钢表面粘接强度（3天后） | 16 N/cm |

tesa[®] 61014

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=61014>