




# tesa<sup>®</sup> 62930

## 产品信息



## 200µm双面粘贴胶带 泡棉基材

### 产品描述

tesa<sup>®</sup> 62930 是一款黑色双面胶带。PE泡棉基材及改性丙烯酸胶系。

tesa<sup>®</sup> 62930 特性：

- 厚度：200µm
- 非常高的粘贴强度
- 高服帖泡棉基材补偿设计公差或不平整表面
- 泡棉基材缓冲性能提供良好的吸震性
- 优秀的抗湿性
- 黑色

### 应用

- 移动电话的触摸屏/视窗粘贴
- 不平整表面的粘贴

### 技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

### 产品结构

• 基材	PE (聚乙烯) 泡棉	• 颜色	黑色
• 胶粘剂类型	改性丙烯酸	• 离型纸颜色	棕色
• 离型纸类型	玻璃纤维纸	• 离型纸厚度	71 µm
• 总厚度	200 µm	• 离型纸重量	80 g/m <sup>2</sup>

### 属性/性能值

• 断裂延展率	340 %	• 40°C静态抗剪切力	好
• 抗张强度	6.7 N/cm	• 初粘力	非常好
• 抗老化 (UV)	非常好	• 长期耐高温性	80 °C
• 防潮	非常好	• 短期耐高温性	90 °C
• 23°C静态抗剪切力	好		



# tesa<sup>®</sup> 62930

## 产品信息

### 粘接力值

• ABS表面粘接强度 ( 初始 )	7.9 N/cm	• PE表面粘接强度 ( 初始 )	2 N/cm
• ABS表面粘接强度 ( 14天后 )	10.6 N/cm	• PE表面粘接强度 ( 14天后 )	2.5 N/cm
• 铝表面粘接强度 ( 初始 )	6.5 N/cm	• PET表面粘接强度 ( 初始 )	6.5 N/cm
• 铝表面粘接强度 ( 14天后 )	10.2 N/cm	• PET表面粘接强度 ( 14天后 )	7.8 N/cm
• 玻璃表面粘接强度 ( 初始 )	11.8 N/cm	• PVC表面粘接强度 ( 初始 )	8.7 N/cm
• 玻璃表面粘接强度 ( 14天后 )	15 N/cm	• PVC表面粘接强度 ( 14天后 )	11.2 N/cm
• PC表面粘接强度 ( 初始 )	12.2 N/cm	• 钢表面粘接强度 ( 初始 )	6.9 N/cm
• PC表面粘接强度 ( 14天后 )	14.6 N/cm	• 钢表面粘接强度 ( 14天后 )	13 N/cm

### 附加信息

90° 剥离力测试

### 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=62930>