



tesa® 51960

产品信息



为专业客户设计的固定胶带-可移除

产品描述

tesa® 51960是一款双面固定胶带，由PP薄膜基材和丙烯酸胶水组成，在各种不同材质表面上都可以做到无残胶移除。胶水配方经过特制，专为地毯固定应用设计，保证在多种常见表面都有高初粘力。

tesa® 51960极其耐老化和塑化剂腐蚀（对PVC或CV材质地板覆盖物不造成褪色）。胶面表面有一层白色离型纸。

应用

泡棉或织品、甚至PVC和CV材质地板覆盖物的边缘及末端固定，基本在任何表面都可使用

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|------------|-------|---------------|
| • 基材 | 纤维强化聚丙烯薄膜 | • 总厚度 | 248 µm |
| • 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸, 丙烯酸 | • 颜色 | 半透明, 透明, 光学透明 |

属性/性能值

- | | | | |
|---------|---------|--------------|--------|
| • 断裂延展率 | 80 % | • 23°C静态抗剪切力 | 普通, 好 |
| • 抗张强度 | 30 N/cm | • 40°C静态抗剪切力 | 差 |
| • 耐化学品 | 非常好 | • 初粘力 | 好 |
| • 防潮 | 非常好 | • 长期耐高温性 | 60 °C |
| • 抗增塑剂 | 普通, 好 | • 短期耐高温性 | 120 °C |

粘接力值

- | | | | |
|---------------------|----------|--------------------|-----------|
| • PE表面粘接强度（初始） | 3 N/cm | • PP表面粘接强度（闭面，初始） | 4.2 N/cm |
| • PE表面粘接强度（14天后） | 3.5 N/cm | • 钢表面粘接强度（初始） | 4.7 N/cm |
| • PE表面粘接强度（闭面，14天后） | 5.1 N/cm | • 钢表面粘接强度（14天后） | 6.6 N/cm |
| • PE表面粘接强度（闭面，初始） | 4.5 N/cm | • 钢表面粘接强度（闭面，14天后） | 13.7 N/cm |
| • PP表面粘接强度（初始） | 3.5 N/cm | • 钢表面粘接强度（闭面，初始） | 9 N/cm |



tesa[®] 51960

产品信息

附加信息

根据DIN 18365标准，粘贴表面必须平整，洁净，永久固定，且表面不能有油脂（天然石材不适用本产品）

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=51960>