




# tesa<sup>®</sup> 68546

## 产品信息



### 5µm 透明双面 PET 胶带

#### 产品描述

tesa<sup>®</sup> 68546 是一款透明双面自粘性胶带。采用超薄服帖的 PET 基材和改性丙烯酸胶系。

tesa<sup>®</sup> 68546 产品特性：

- 厚度：5µm
- 基材厚度：2µm
- 超薄的厚度设计和良好的浸润性，具有优秀的散热性
- 具有良好的粘接性能
- 高服帖性
- 优秀的耐候性

#### 应用

- 散热零部件固定
- 在 NFC 中的铁氧体片固定
- 超薄空隙填充

#### 技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

#### 产品结构

- |         |               |       |      |
|---------|---------------|-------|------|
| • 基材    | PET ( 聚酯 ) 薄膜 | • 总厚度 | 5 µm |
| • 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸         | • 颜色  | 透明   |

#### 属性/性能值

- |               |     |          |        |
|---------------|-----|----------|--------|
| • 防潮          | 非常好 | • 长期耐高温性 | 80 °C  |
| • 23°C 静态抗剪切力 | 普通  | • 短期耐高温性 | 140 °C |

#### 粘接力值

- |                        |          |                       |          |
|------------------------|----------|-----------------------|----------|
| • ABS 表面粘接强度 ( 初始 )    | 2.1 N/cm | • PC 表面粘接强度 ( 14 天后 ) | 3.1 N/cm |
| • ABS 表面粘接强度 ( 14 天后 ) | 2.9 N/cm | • 钢表面粘接强度 ( 初始 )      | 2.3 N/cm |
| • PC 表面粘接强度 ( 初始 )     | 1.7 N/cm | • 钢表面粘接强度 ( 14 天后 )   | 3.3 N/cm |



# tesa<sup>®</sup> 68546

## 产品信息

### 附加信息

PV59：双面 PET 离型纸（内部：23μm 轻膜 / 外部：50μm 重膜）

### 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=68546>