




# tesa® 69608

## 产品信息



## 200µm UV固化光学透明胶带

### 产品描述

tesa® 69608 是一款高度透明的UV固化无基材胶带，在无尘室内生产，专为特殊光学粘接设计。

#### 产品特性：

- 优秀的空隙填充性能
- 优秀的抑制气泡特性
- 极高的粘接强度
- 高透光率，低雾度
- 优秀的耐温，耐湿和耐UV特性
- 优秀的耐白化性
- 离型纸易于撕除
- ITO兼容性

### 应用

- 光学粘接刚性表面，特别是应用在电容性触摸屏设计中
- 触摸屏或显示器与盖板玻璃或视窗的粘接

### 技术参数 ( 平均值 )

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

### 产品结构

|         |               |              |          |
|---------|---------------|--------------|----------|
| • 离型纸类型 | PET ( 聚酯 ) 薄膜 | • 颜色         | 透明, 光学透明 |
| • 基材    | 无             | • 离型纸厚度(轻离型) | 50 µm    |
| • 胶粘剂类型 | 丙烯酸           | • 离型纸厚度(重离型) | 100 µm   |
| • 总厚度   | 200 µm        | • 离型纸颜色      | 透明, 半透明  |

### 属性/性能值

|       |      |                       |       |
|-------|------|-----------------------|-------|
| • 初粘力 | 好    | • 透光率 ( 380-780nm ) > | 99 %  |
| • 折射率 | 1.48 | • 雾度 <                | 0.5 % |

### 粘接力值

|                      |           |                      |           |
|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| • 玻璃表面粘接强度 ( 初始 )    | 13 N/cm   | • PET表面粘接强度 (UV固化后)  | 9.6 N/cm  |
| • 玻璃表面附着力(UV固化后)     | 14.9 N/cm | • PMMA表面粘接强度 (UV固化后) | 13.2 N/cm |
| • PC表面粘接强度 ( UV固化后 ) | 12.4 N/cm |                      |           |

### 附加信息

- 50µm易移除PET离型膜 ( 卷料外侧 )

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=69608>



# tesa® 69608

## 产品 信息

### 附加信息

- 剥离力参数值为UV固化后所测（参见技术信息）

### 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=69608>