




tesa® 68582

产品信息



50µm 双面薄膜可移除胶带 两面不同胶系

产品描述

tesa® 68582 是一款透明双面自粘性胶带，PET基材，改性丙烯酸胶系。
开面涂胶量高于闭面涂胶量。

tesa® 68582 特性：

- 厚度：50µm
- 开面高粘贴性，闭面低粘贴性
- 优秀的耐候性
- 易于模切

应用

- 粘贴两种不同的表面，一面易粘贴，另一面不易粘贴
- 粘贴保护膜，在运输或存贮之后移除

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	PET (聚酯) 薄膜	• 颜色	透明, 光学透明
• 胶粘剂类型	改性丙烯酸, 丙烯酸	• 离型纸颜色	白/蓝色商标
• 离型纸类型	PE涂层纸, 聚乙烯涂 层纸	• 离型纸厚度	122 µm
• 总厚度	50 µm	• 离型纸重量	120 g/m ²

属性/性能值

• 断裂延展率	50 %	• 23°C静态抗剪切力	好
• 抗张强度	20 N/cm	• 40°C静态抗剪切力	普通, 好
• 抗老化 (UV)	非常好	• 初粘力	普通, 好
• 耐化学品	非常好	• 长期耐高温性	100 °C
• 防潮	非常好	• 短期耐高温性	200 °C



tesa[®] 68582

产品信息

粘接力值

• ABS表面粘接强度 (初始)	6.5 N/cm	• PE表面粘接强度 (闭面, 14天	2.6 N/cm
• ABS表面粘接强度 (14天后)	7.9 N/cm	后)	
• ABS表面粘接强度 (闭面, 14天	6.6 N/cm	• PE表面粘接强度 (闭面, 初	1.6 N/cm
后)		始)	
• ABS表面粘接强度 (闭面, 初	4.2 N/cm	• PET表面粘接强度 (初始)	6.5 N/cm
始)		• PET表面粘接强度 (14天后)	7 N/cm
• PC表面粘接强度 (初始)	8.2 N/cm	• PET表面粘接强度 (闭面, 14天	5.6 N/cm
• PC表面粘接强度 (14天后)	9.7 N/cm	后)	
• PC表面粘接强度 (闭面, 14天	7.2 N/cm	• PET表面粘接强度 (闭面, 初	4.4 N/cm
后)		始)	
• PC表面粘接强度 (闭面, 初	5.4 N/cm	• 钢表面粘接强度 (初始)	8 N/cm
始)		• 钢表面粘接强度 (14天后)	9.2 N/cm
• PE表面粘接强度 (初始)	3.6 N/cm	• 钢表面粘接强度 (闭面, 14天	7.5 N/cm
• PE表面粘接强度 (14天后)	4.7 N/cm	后)	
		• 钢表面粘接强度 (闭面, 初始)	5 N/cm

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验, 在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值, 而不可用于规范目的。因此, 德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此, 对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法, 使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问, 我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息, 请访问 <http://l.tesa.com/?ip=68582>