




# tesa<sup>®</sup> 58335

## 产品信息



tesa<sup>®</sup> 58335是一种双面透明PET胶带。

## 产品描述

tesa<sup>®</sup> 58335 胶带专为动力电池装配中严苛的贴合固定应用开发，具有出色的浸润性。

## 特点

- 对不平整表面有优异的服帖性
- 高初粘力
- 易于模切
- 对苛刻的环境条件具有良好的耐受性
- 云母片上的初始剥离力 >1.3N/cm

## 应用

- 云母片粘贴
- 气凝胶粘贴

## 技术参数 ( 平均值 )

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

## 产品结构

• 基材	PET ( 聚酯 )	• 颜色	透明
• 胶粘剂类型	改性丙烯酸	• 离型纸厚度	69 μm
• 离型纸类型	玻璃纤维纸	• 离型纸颜色	棕色/蓝色商标
• 总厚度	150 μm		

## 属性/性能值

• 23°C静态抗剪切力	好	• 长期耐高温性	125 °C
• 初粘力	非常好	• 防潮	好
• 电介质击穿电压	6000 V		

## 粘接力值

• 铝表面粘接强度 ( 初始 )	9.1 N/cm	• 钢表面粘接强度 ( 14天后 )	10.5 N/cm
• 铝表面粘接强度 ( 3天后 )	9.9 N/cm	• 钢表面粘接强度 ( 闭面, 14天 后 )	9.8 N/cm
• 钢表面粘接强度 ( 初始 )	9 N/cm	• 钢表面粘接强度 ( 闭面, 初始 )	9.1 N/cm



# tesa<sup>®</sup> 58335

## 产品信息

### 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=58335>